



FICHA TECNICA

Referencia: **OXFORD-7100**

CARACTERISTICA	CALIFICACION	NORMA UTILIZADA
COMPOSICION TELA	45/55 % POL/ALG	NTC 481
RESISTENCIA A LA TENSION (LB-F) (minimo)		NTC 754
URDIMBRE		80
TRAMA		40
MAXIMO CAMBIO DIMENSIONAL EN %		NTC 908
URDIMBRE		2%
TRAMA		2%

SOLIDEZ DEL COLOR A		
LUZ	5/5 a 1/5 (depende del tono)	NTC 1479
FROTE	5/5 a 1/5 (depende del tono)	NTC 786
SUDOR	5/5 a 1/5 (depende del tono)	NTC 772
LAVADO CASERO	5/5 a 1/5 (depende del tono)	NTC 1155-2A
DESIZAMIENTO (maximo) 25 lbf, 3 min		
URDIMBRE		2 mm
TRAMA		3 mm
PILLING	04-may	ASTM-D3512
PESO POR METRO LINEAL	235 +/- gramos +/- 5%	NTC 230
ANCHO FINAL	145 +/- 3 centimetros	NTC 228

Cuidados

 <p>LAVADO A 40 C MAXIMO</p>	 <p>PLANCHAR A 110 C MAXIMO</p>	 <p>LAVADO EN SECO</p>	 <p>SECAR A BAJA TEMPERATURA</p>	 <p>NO USAR BLANQUEADORES</p>
---	--	---	--	--